

RE_Sello Cementicio Cantería

1.- DESCRIPCIÓN

Es un sello acrílico compatible con el cemento y en combinación con se logra un producto con excelente adherencia, al momento de secado se transforma en una película elástica y adhesiva , impidiendo el paso de humedad, es ideal para sellos de poros en canterías e incluso puede ser ocupado en fisuras pequeñas en estucos, losas de zonas húmedas.

2.- USOS

Generalmente es utilizado en las canterías de las albañilerías, dado que, en estas se producen muchos poros e imperfecciones entre el mortero de pega y el ladrillo.

3.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deberán estar secas, libre de polvo, grasas, aceites u otros contaminantes. Eliminar material suelto o mal adherido. Las superficies nuevas que estén al exterior, sean de muros de albañilería y de hormigón, deben estar previamente fraguados, por lo menos 30 días. Luego serán tratados con ácido muriático en proporción de 1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua). Revolver bien la mezcla y aplicación. Dejar que actúe la solución durante 30 minutos.

4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Acabado	Satinado
Color	Según cartilla e incoloro.
Volumen Sólido	20% app.
Rendimiento Teórico	30 ² /Gln. app. con 1 mils de espesor seco.
N° de Manos	2
Tiempo de Secado	Seco: 30 minutos. Repintado: 2 horas tiempo mínimo.
Viscosidad (25°C)	4000 - 5000 cps.
Peso por Galón	3.7 ± 0.02 k.
Método de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola.
Dilución	No requiere dilución.
Diluyente	-